

EFFEX PIEDRA ARENA

Pintura acrílica para interiores con textura similar a la arena.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Effex Piedra Arena es un producto que crea en sus muros una textura ligera similar a la arena.

TIPO

Recubrimiento Acrílico Base Agua

USOS RECOMENDADOS

Por sus características puede aplicarse sobre superficies lisas en espacios interiores, ya sea en casa habitación, restaurantes, hoteles y boutique entre otros lugares

COLORES

Base para igualar 17 colores en el sistema tintométrico Color Center.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

48.5- 54.5 % ASTM-D- 1644

VISCOSIDAD (Ku´s) STORMER

98 - 118 ASTM D-562

DENSIDAD (g/ml)

1.1 - 1.2 g/mL ASTM-D-1475

PH

8 – 10 ASTM – E 70

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento de acabado decorativo que proporciona una apariencia ligeramente texturizada queda un acabado similar a la arena.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Las pinturas viejas en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre una espátula o algún medio mecánico.

Si el acabado es “rústico” alisar con Texturi Extrafino. En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con Resanador OK.

SELLADO:

Diluya 1 parte de Practico Adhesivo para Texturi de Comex por 3 partes de agua.

Aplique con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

FONDEO:

Aplique 2 manos de Vinimex Mate diluido con agua de 10 a 15%, con un color similar al Effex Piedra Arena.

Aplique con rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para aplicar el acabado Effex Piedra Arena.

Nota: En caso de existir imperfecciones en la segunda mano se recomienda eliminar con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Extender el material con un rodillo de felpa para superficie lisa hasta obtener una capa de producto uniforme, deje secar de 1 a 2 horas aproximadamente. Aplicar una segunda mano de la misma forma hasta obtener un acabado arena.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo de felpa para superficies lisas.

Charola de plástico.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados. (Selladores, resanadores, etc.)

No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

Una vez seca la aplicación cuidar la integridad de la película, ya que este acabado tiene materiales ligeramente abrasivos, que al roce con algún elemento de metal puede provocar marcas o manchas que no se puede retirar tan fácilmente, o la mugre y el polvo sea difícil de quitar. En caso de ensuciamiento limpiar solo con un trapo ligeramente humedecido y con movimiento muy ligeros cuidando siempre la integridad de la película.

EFFEX PIEDRA ARENA

Pintura acrílica para interiores con textura similar a la arena.



CARTA TÉCNICA

Si en la etapa de aplicación se detectan grumos o natas por contaminación, filtre el producto.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones estándar (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 2 hrs.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

0.1 a 0.12 mm (4 a 5 milésimas)

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.045 a 0.055 mm (1.8 a 2.2 milésimas.)

RENDIMIENTO TEÓRICO

2.5 m²/L en superficies lisas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35°C.

Úsese antes de 24 meses después de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

Aplicar solo en interiores. Cuidando que no sean áreas expuestas al polvo excesivo o grasa. Ya que este tiene materiales muy finos que dificultan su limpieza.

La limpieza excesiva puede provocar la pérdida del efecto.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Galón 4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Galón 4 L 3.88 KG

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberán verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

EFFEX PIEDRA ARENA

Pintura acrílica para interiores con textura similar a la arena.



CARTA TÉCNICA

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+ (52 55) 5864-0790

+ (52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO