

# EFFEX TEXTIL SATIN

Pintura acrílica de alto brillo y suavidad



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO

Effex Textil Satin es una pintura acrílica base agua para interiores y exteriores que da un acabado decorativo, similar al Satin.

#### TIPO

Acrílico emulsionado.

#### USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar en la decoración de interiores y exteriores, sobre superficies lisas, ideal en la ambientación de casas habitación, boutiques, restaurantes, hoteles, oficinas, etc.

#### COLORES

Base Oro para igualar 6 colores y Base Plata para igualar 7 Colores en el sistema tinto métrico Color Center.

#### ACABADO

Satinado.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### SÓLIDOS POR PESO (%)

23.5 +/- 2.5 % ASTM D 1644

#### SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

23.5 +/- 2 % Calculado por formula

#### VISCOSIDAD

3000 - 8000 cp's ASTM D 2196

#### DENSIDAD (g/ml)

1.02 - 1.10 g/L ASTM D 1475

#### VOC (g/ml)

120.0 (Cálculo teórico)

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### GENERAL

Es ideal para aplicarse con diversos equipos de aplicación, dando diferentes tipos de acabado.

#### EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Las pinturas viejas en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre una espátula o algún medio mecánico.

Si el acabado es "rústico" alisar con Texturi Extrafino. En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con Resanador OK.

#### SELLADO

Diluya 1 parte de Practico Adhesivo para Texturi de Comex por 3 partes de agua.

Aplice con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

#### FONDEO

Aplice 2 manos de Vinimex Satinado diluido con agua de 10 a 15%, con un color similar al Effex Textil Satin.

Aplice con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para aplicar el acabado Effex Textil Satin.

#### INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

No se recomienda. Producto listo para aplicarse.

#### DILUCIÓN

Para aplicación con rodillo de hule espuma no requiere dilución.

Para aplicación con pistola de aspersión máximo 15%.

#### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplice el producto de manera uniforme con rodillo de felpa para superficie lisa, una vez aplicado el producto, peine la superficie aplicando con el rodillo una ligera presión sobre la superficie de arriba hacia abajo.

Para aplicar con pistola diluya máximo al 15% con agua limpia, mezcle perfectamente y filtre el producto.

Deje secar de 1 a 2 horas entra mano y mano. Para la segunda capa repita el mismo proceso.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo de felpa para superficies lisas.

Charola de plástico.

Pistola de aspersión.

#### PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Evite aplicar en áreas con aire acondicionado y a temperaturas menores de 10°C y mayores de 40°C.

Se recomienda no aplicar en áreas expuestas alto nivel de polvo o donde se generen grasas ya que al contacto con estos materiales es difícil retirar. En caso de que requiera una limpieza se recomienda solo con un trapo humedecido con agua limpia y con movimientos ligeros cuidando la integridad de la película.

## CARTA TÉCNICA

Evitar recargar muebles sobre la superficie aplicada, ya que la presión de los mismos provoca marcas sobre el acabado y son difíciles de eliminar.

Si en la etapa de aplicación se detectan grumos o natas por contaminación, filtre el producto.

Si va a realizar la aplicación del producto al exterior se debe evitar aplicar tarde, cuando hay más probabilidad de rocío y condensación, no aplique el producto si hay amenaza de lluvia. Evite que se congele.

### TIEMPO DE SECADO

En condiciones estándar (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 30 minutos.

### TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 8 horas en condiciones estándar y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Puede variar de 0.1 a 0.12 mm (4 a 5 milésimas) y depende del tipo de acabado que se deseé y rodillo que se utilice.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.05 a 0.063 mm (2 a 2.5 milésimas).

### RENDIMIENTO TEÓRICO

De 4 a 5 m<sup>2</sup>/L a dos manos sobre superficies lisas.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35 °C.

Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

### CUIDADOS ESPECIALES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos; Use este producto con ventilación adecuada; Cierre bien el envase después de cada uso.

Por ser un producto químico se recomienda utilizar guantes de propileno y en caso de tener contacto con la piel que no sea por tiempo prolongado lavarse con abundante agua.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

### LIMITACIONES

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Use este producto con ventilación adecuada y cierre bien el envase después de cada uso.

Aplique en superficies lisas, preferentemente, para la limpieza del producto aplicado se recomienda pasar un trapo ligeramente húmedo y con frotos muy ligeros, cuidando siempre la integridad de la película.

El producto al dar un brillo tipo satín metálico, no se recomienda en áreas expuestas alto nivel de polvo, o en donde se generen grasas que tienden pegarse en las superficies, ya que este puede deteriorar el acabado brillante.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACIÓN

4 L

### PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L      4.24 Kg.

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.comex.com.mx](http://www.comex.com.mx). Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por

## CARTA TÉCNICA

personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO