

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Acabado compuesto de resinas sintéticas y cargas minerales que le dan gran adherencia y resistencia a la abrasión e impactos.

TIPO

Acrílico base agua.

USOS RECOMENDADOS

Para pisos de canchas de tenis, básquet ball, etc.
Para pisos con tránsito ligero, como pasillos, garajes (evitar derrapes o arranques de los carros) y en muros, como pintura decorativa.
Acabado protector y decorativo para sistemas impermeables asfálticos, acrílicos y prefabricados.

COLORES

Blanco, Terracota, Verde y Azul Tenis.

ACABADO

Rugoso fino mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

65-74 ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

51 -60 Calculado por fórmula

VISCOSIDAD

110-126 KU ASTM D 562

DENSIDAD (g/ml)

1.37 - 1.50 ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Pintura de alta flexibilidad y resistencia a los impactos, excelente adherencia en pisos de concreto, y muros de concreto.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar lo más limpias posibles y con pendientes adecuadas.

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, polvo, humedad, salitre, etc.

Después de preparar la superficie.

Aplicar un sellador dependiendo de la porosidad se recomienda utilizar sellador ADHETOP diluido 1 parte de ADHETOP por 4 de agua.

Esto con el objeto de obtener mejores resultados en consumo de material.

Dejar secar 24 horas mínimo para aplicar la otra mano del Top Deportivo.

Dejar secar 6 a 8 días antes de que puedan transitar sobre la superficie pintada.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes y constantemente durante la aplicación para mantener en suspensión todo el material.

Se recomienda utilizar el mismo número de lote para una misma cancha, o bien revolver varios lotes para homogeneizar el tono del producto.

DILUCIÓN

Se recomienda diluir el producto de un 10 a 15% con agua limpia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique con brocha, rodillo de felpa o cepillo de cerda fina.

Se recomienda humedecer ligeramente la superficie antes de iniciar la aplicación.

Se requiere de 2 a 3 manos según sea el esfuerzo a que será expuesta la superficie.

Se recomienda entre capa y capa dejar secar el producto 24 horas.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo de felpa.

Cepillo de cerda fina.

Brocha.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentran entre los 10°C y los 30°C.

Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación, o cuando se pronostican lluvias.

Evite su congelación.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C y 50% de humedad relativa:

Al tacto 2 horas.

El tiempo de secado indicado, puede variar de acuerdo a las condiciones tales como: la temperatura, humedad y ventilación.

Secado total 24 horas (para poder aplicar la segunda o tercera capa).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Al rendimiento teórico capa es: 0.5 mm. (19.68 mils de pulgada).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

Al rendimiento teórico por capas es: 9.84 mm. (10 mils de pulgada). Dependiendo de la superficie.

CARTA TÉCNICA

RENDIMIENTO TEÓRICO

2 a 3 m² por litro y por capa.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave los rodillos, brochas y otros utensilios usados en la aplicación con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Los utensilios de aplicación metálicos deben limpiarse por último con solvente de pintura aguarrás, o con otro solvente para prevenir la corrosión.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto no flamable, base agua.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5°C y 35°C, bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evítese el contacto con la piel y los ojos.

Consultar Hoja de Seguridad.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad y temperatura.

Se debe aplicar sobre una superficie que tenga desniveles adecuados que eviten el encharcamiento de agua para su máxima durabilidad.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote 4 L

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L 6.0 Kg.

19 L 28.5 Kg.

200 L 300.0 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta

información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO